



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 530

KINGMIDE 533 為黃褐色顆粒狀，低黏度熱熔型印刷油墨用聚醯胺樹脂，可溶於異丙醇/甲苯之混合溶劑，或配合芳香族碳氫化合物製作酒精性油墨，其製品除具有一般印刷油墨優良特性外，其耐水性、耐藥品性良好。

1. 規格

外觀	: 黃褐色顆粒狀
黏度 (25°C) (Gardner-Holdt)	: C ~ F
軟化點 (°C)	: 110 ± 5
色素 (Gardner)	: *10 以下
酸價 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺價 (mg-KOH / gm)	: 3 以下
比重 (25 / 25°C)	: 0.98
*異丙醇稀釋，樹脂 40%	

2. 包裝方式

20 公斤裝編織袋

3. 使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。