



三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 328AB

KINGMIDE 328AB 为低黏度变性聚酰胺系环氧树脂用硬化剂，主要用途包括土木工程，树脂砂浆，及 adhesive for paint use brush(?)

1.规格

外观 : 褐色黏稠液体
 黏 度 mPa·s/25℃ : 500 ~ 2,000
 色素(Gardner) : 10 Max.
 酸价(mg-KOH / gm) : 3 Max.
 胺价(mg-KOH / gm) : 470 ± 40
 基准配合当量 : 70

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 30 ~ 50 部.

3. 硬化特性

3-1.放热反应.

环氧树脂：使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂

总量：100 gram

室温：23℃

环氧树脂/ KINGMIDE 328-AB	67 / 33	71 / 29	75 / 25
最高发热时间(分.)	37	50	57
最高发热温度.(℃)	190	179	163