



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 338

1. 规格:

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 外观 | : | 浅黄色黏稠液体 |
| 黏度 mPa·s / 25°C | : | 1,500 ~ 2,500 |
| 色素 (Gardner) | : | 10 Max. |
| 胺价 (JIS) | : | 610 ± 20 |
| 比重 | : | 0.97 |

2. 适当配合量:

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 30 ~ 50 部。

3. 硬化特性:

| | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| 环氧树脂 | : | 环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂. |
| 硬化剂 | : | KINGMIDE 338. |
| 环氧树脂/硬化剂 | : | 100 / 40. |
| 室温(°C) | : | 24 |
| 总量(g) | : | 100 |
| 最高发热温度(°C) | : | 186 |
| 最高发热时间(Min.) | : | 38 |