



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 710SS

KINGMIDE 710SS 是变性聚醯胺系(Amidoamine)环氧树脂用硬化剂, 具有黏度低、硬化速度快、接着性佳等特性。主要用途包含土木工程-新旧水泥接着(对低温、潮湿之施工环境具有优良之接着性), 裂缝修补灌注, 树脂砂浆, 接着剂等。

### 1. 规格

外观	: 淡黄色液体
黏度 mPa s (25°C)	: 100 ~ 500
色数 (Gardner)	: 12 以下
胺价 (JIS 法)	: 550 ± 60
基准配合当量	: 90

### 2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 40 ~ 60 部。

### 3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂, 全体量 100g, 在室温 23°C 下, 所测得之硬化发热性如下:

环氧树脂/KINGMIND 710SS	100 / 50
最高发热时间 (分)	13
最高发热温度 (°C)	190

(使用 PE 杯)