



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE 73NS

KINGMIDE 73NS 是变性聚醯胺系环氧树脂用硬化剂，它具有低的黏度，主要用途包含土木工程，铸模，树脂砂浆，及里涂剂。

### 1. 规格

外观	: 褐色的黏稠液体
黏度 mPa·s (25°C)	: 200 ~ 900
色数 (Gardner)	: 12 以下
胺价 (JIS 法)	: 350 ± 20
酸价	: 3 以下
基准配合当量	: 95

### 2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 40 ~ 60 部。

### 3. 硬化特性

#### 3-1. 硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

环氧树脂 / KINGMIND 73NS	100 / 40	100 / 50	100 / 60
最高发热时间 (分)	165	145	125
最高发热温度 (°C)	45	74	102

(使用 PE 杯)