



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 74TL

KINGMIDE 74TL 是聚醯胺系环氧树脂硬化剂，它具有非常低的黏度，主要用途包含土木工程，裂隙注入剂，铸模，树脂灰泥，接着等。一般特性是发热温度高，可使时间较 KINGMIDE 74 短。

1. 规格

外观	: 褐色的黏稠液体
黏度 mPa·s (25°C)	: 200 ~ 400
色数 (Gardner)	: 12 以下
胺价 (JIS 法)	: 475 ± 15
比重 (25 / 25°C)	: 0.95
基准配合当量	: 72

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之环氧树脂 100 部之添加量为 30 ~ 50 部。

3. 硬化特性

硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 25°C 下，(使用 PE 杯)所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂	100 / 30	100 / 40	100 / 50
最高发热时间 (分)	83	70	64
最高发热温度 (°C)	129	171	177
胶化时间 (分)	42	35	30