



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 75-P

KINGMIDE 75-P 为低黏度的聚醯胺系环氧树脂用硬化剂，它具有许多优点，主要用途包括高建筑环氧树脂保护性涂料，结构性接着剂，里衬，铸模，及地板材。

1. 规格

外观 : 褐色黏稠液体.
 黏度 mPa·s (25°C) : 400 ~ 900
 色素(Gardner) : 10 max.
 酸价(mg-KOH / gm) : 4.0 max.
 胺价(JIS mg-KOH / gm)) : 470 ± 20
 比重(25 / 25°C) : 0.97

2. 适当配合量

对环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 环氧树脂 100 部之添加量为 35 ~ 50 部。

3. 硬化特性

环氧树脂 : 环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 环氧树脂.
 总量 : 100g
 室温 : 27.5°C

环氧树脂/ KINGMIDE 75-P	75 / 25	70 / 30	65 / 35
最高发热时间 (分.)	49	39	37
最高发热温度(°C)	155	182	187
可使时间(分.)	37	29	27