



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 305-60

KINGMIDE 305-60 是溶剂稀释无环聚胺系衍生之环氧树脂涂料(如煤焦油, 锌粉底漆)用之硬化剂, 当与高分子量型环氧树脂混合形成硬化薄膜时, 不仅具有良好的柔韧性、黏着性, 同时耐水性及耐碱性也非常良好, 可应用于工业用、船舶、及土木建筑等重防蚀底涂料。

1. 规格

外观	: 淡黄色液体
黏度 25°C(Gardner-Holdt)	: L ~ R
加热残分 (%)	: 60 ± 2
色数 (Gardner)	: 9 Max.
胺价 (mg-KOH / gm)(JIS)	: 147 ± 10
理论活性氢当量	: 300
溶剂组成(比例)	: 二甲苯: 异丁醇 = 7: 3 (重量比)

2. 适当配合量

对环氧当量 490 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 50 ~ 70 部。