



# 三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3      全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务)      E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口)      E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGCURE 945

KINGCURE 945 是变性脂环族胺系环氧树脂用的硬化剂，它具有低黏度，淡色，且与环氧树脂所形成的硬化物，具有表面光泽优良及色泽安定等优越之特性。可适用无溶剂型涂料，流展地板材料，树脂砂浆，灌注、注型等。

### 1. 规格

外观	: 淡色低黏度液体
黏度 (mPa.s / 25°C)	: 50 ~ 200
色数 (Gardner)	: 3 以下
胺价 (HCL 法)	: 280 ± 30
基准配合当量	: 110

### 2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 45 ~ 60 部

### 3. 硬化特性

#### 3-1. 硬化发热性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 24°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂		100 / 50	
最高发热时间 (分)		60	
最高发热温度 (°C)		100	
可使用时间 (分)		40	