



三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE KD-455

KINGCURE KD-455 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂,此变性的脂肪族胺类硬化剂具有低黏度、色淡等特性。与环氧树脂形成的硬化物表面平滑、光亮。适用于不同类型的涂料、流展地板、树脂砂浆、接着、及注型。

1. 规格

外观 : 低黏度, 微黄液体
 黏度 (mPa·s / 25°C) : 70 ~ 200
 色素 (Grander) : 3 Max.
 胺价 (JIS) : 260 ± 30
 比重 (25 / 25°C) : 0.96
 基准配合当量 : 107

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 40 ~ 60 部

3. 可使时间

环氧树脂 : 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
 混合比 : 环氧树脂/ KINGCURE KD-455 = 100 / 50
 试验温度 : 24°C

EPOXY / KINGCURE KD-455	最高发热温度(°C)	最高发热时间(分)
67 / 33 (总量 100g)	126	63