



# 三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
 电话: 886-7-6962211~3      全球信息网: // www.sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6976993 (业务)      E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
 传真: 886-7-6961782 (出口)      E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGCURE X-186MS

KINGCURE X-186MS 为低黏度变性苯环族聚酰胺系的环氧树脂硬化剂，因其黏度低，色素淡，可使用时间长，易施工，可适用于无溶剂型的涂料，流展地板，注型、灌注，裂缝补强等用途，其硬化涂膜光泽性优，并具有适度的柔韧性。

### 1. 规格

外观	: 低黏度、微淡黄色之液体
黏度 (mPa·s / 25°C )	: 50 ~ 200
色素( Grander )	: 3 以下
胺价(HCL 滴定法)	: 300 ± 30
比重( 25 / 25°C )	: 1.03 ± 0.01
基准配合当量	: 105

### 2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 40 ~ 60 部。

### 3. 硬化特性

使用环氧当量约 190 之 Bisphenol-A 型环氧树脂，全体量 100g，在室温 23°C 下，所测得之硬化发热性如下：

配合比 = 环氧树脂 / 硬化剂		100 / 50	
最高发热时间 (分)		120	
最高发热温度 (°C)		69	
胶化时间 (分)		80	