



三和合成股份有限公司

中华民国台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE X-4321

KINGCURE 4321 为低黏度变性环状芳香族胺系的环氧树脂硬化剂，因其硬化时间快，黏度低，易于施工，可适用于无溶剂型的涂料，流展地板，灰泥里涂。

1. 规格

外观 : 淡黄色低黏度液体
 黏度 (mPa·s / 25°C) : 250 ~ 350
 色素 (Grander) : 3 Max.
 胺价 (JIS) : 335 ± 15
 基准配合当量 : 93

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 40 ~ 60 部

3. 可使时间

环氧树脂 : 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
 混合比 : 环氧树脂/ KINGCURE 4321 = 100 / 50
 温度 : 24°C

总量	可使时间	最高发热温度
100 gram	25 minutes	171°C