



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE 925

KINGCURE 925 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此变性的脂肪族胺类硬化剂具有低黏度、色淡、可使用时间长等特性。与环氧树脂形成的硬化物表面平滑、光亮。适用于不同类型的涂料、流展地板、树脂砂浆、积层、接着、及注型。

1. 规格

外观 : 低黏度淡色液体
 黏度 (mPa·s / 25°C) : <50
 色素 (Grander) : 3 Max.
 胺价 (mg-KOH / g) : 450 ± 30
 比重 (25 / 25°C) : 0.948
 基准配合当量 : 60

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 25 ~ 35 部

3. 可使时间

环氧树脂 : 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
 混合比 : 环氧树脂 / KINGCURE 925
 温度 : 23°C

总量	可使时间
100 gram	300min.

KINGCURE 925 可与其它脂肪族聚胺类相溶，因此可与可使时间较短的硬化剂共同配合使用如 KINGCURE N-768，以达到适当的硬化速度。