



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
 电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
 传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
 传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

KINGCURE N-784

KINGCURE N-784 为常温硬化型环氧树脂用硬化剂，此变性的脂肪族胺类硬化剂具有低黏度、色淡等特性。与环氧树脂形成的硬化物表面平滑、光亮。适用于不同类型的涂料、流展地板、树脂砂浆、积层、接着、及注型。

1. 规格

外观	: 低黏度，微黄液体
黏度(mPa·s / 25°C)	: 30 ~ 60
色素 (Grander)	: 3 Max.
胺价	: 330 ± 15 (JIS)
比重(25 / 25°C)	: 0.95
闪火点(°C)	: 119
基准配合当量	: 76

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 30~45 部

3. 可使时间

环氧树脂	: 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
混合比	: 环氧树脂/ KINGCURE N-784 = 100 / 40
温度	: 24°C

总量	可使时间
150 gram	97 minutes
100 gram	116 minutes

KINGCURE N-784 可与其它脂肪族聚胺类相溶，因此可与可使时间较短的硬化剂共同配合使用如 KINGCURE N-768，以达到适当的硬化速度。