



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

FUJICURE FX-220

FUJICURE FX-220 为变性环状芳香族 MANNICH TYPE 系的环氧树脂硬化剂, 可在低温, 高湿度条件下硬化, 其硬化薄膜除具有光泽性佳及耐化学品性质优良外, 同时不会产生 AMINE-BLUSH 现象. 可适用于无溶剂型涂料, 装饰性地板涂料, 里涂剂及潮湿面的接着。

1. 规格

外观	: 微黄液体
黏度 (mPa·s / 25°C)	: 1,000 ~ 2,000
色素 (Grander)	: 7 Max.
胺价 (JIS)	: 370 ± 20
基准配合当量	: 80
比重 (25 / 25°C)	: 1.05

2. 适当配合量

对环氧当量 190 之环氧树脂 100 部之适当配合量为 30 ~ 50 部

3. 可使时间

环氧树脂	: 使用环氧当量约 190 之 bisphenol-A 型环氧树脂
混合比	: 环氧树脂 / FUJICUR FX-220 = 75 / 25
温度	: 24°C

总量	可使时间	最高发热温度
100 gram	23 minutes	184°C