



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGMIDE H-170HV

KINGMIDE H-170HV 为浅淡黄色片状，高分子量型热熔接着剂用聚醯胺树脂，可溶于一般有机溶剂，其加热熔融黏度与加热温度有很大的关系存在。物性上具有优良的机械强度，及耐热性、柔韧性佳等特性。可应用于多种材质的接着，如电器零件、包装等。

### 1. 规格

外观	: 浅淡黄色片状
黏度 (mPa·s / 200°C )	: 3,000 ~ 7,000
软化点 (°C )	: 170 ± 5
色素 ( Gardner )	: 9 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 7 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 7 以下

### 2. 机械性质及吸水率

抗张强度 (kgf / cm <sup>2</sup> )	: 160 ± 10
抗张伸长率 (%)	: 250 ± 10
抗张降伏点 (kgf / cm <sup>2</sup> )	: 200 ± 10
吸水率 (%)	: 0.4

### 3. 最适合使用温度

180°C ~ 200°C

### 4. 包装方式

20 公斤装编织袋

### 5. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。