



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE 1360

TOHMIDE 1360 为黄褐色颗粒状, 属高黏度之高分子量型热熔接着剂用聚醯胺树脂, 其最大物理特性软化点高, 耐热性优、其机械性质、耐热性优越、抗化学性质佳, 期对于木材、金属、皮革接着性良好。

1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
黏度(mPa·s / 200°C)	: 1,500 ~ 4,500
软化点(°C)	: 170 ± 5
色素(Gardner)	: 10 以下

2. 机械性质及吸水率

抗张强度 (kgf / cm ²)	: 110 ± 10
抗张伸长率 (%)	: 200 ± 10
抗张降伏点 (kgf / cm ²)	: 147 ± 10
吸水率 (%)	: 0.4 %

3. 最适合使用温度:

180°C ~ 200°C

4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方, 未使用完的原料袋口仍须密封紧, 并储存在干燥的地方。