



三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

1

TOHMIDE TXC-243A

TOHMIDE TXC-243A 为浅淡黄色颗粒状，高分子量型热熔接着剂用聚醯胺树脂，其加热熔融黏度与加热温度有很大的关系存在。物性上具有优良的机械强度、低温柔韧性佳等特性。可应用于电缆热缩收件之制造及表面未经处理过之 PE 接着。

1. 规格

外观	: 浅淡黄色颗粒状
黏度 (mPa·s / 200°C)	: 5,000 ~ 10,000
软化点 (°C)	: 105 ± 5
色素 (Gardner)	: 8 以下
酸价 (mg-KOH / gm)	: 5 以下
胺价 (mg-KOH / gm)	: 3 以下

2. 吸水率-

(%) : ≤ 0.5 %

3. 低温特性

(°C) : ≤ -20 °C

4. 最适合使用温度

160 °C ~ 200 °C

5. 包装方式

20 公斤装编织袋(内部为热封铝箔袋)

6. 使用及储存

原料须储存在阴凉及干燥的地方，未使用完的原料袋口仍须密封紧，并储存在干燥的地方。