



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGEPO SEP-82

**KINGEPO SEP-82** 为本公司 BPA 型之 ACRYLATE 变性环氧树脂, 具有优良之环氧基架构, 配合本公司生产之硬化剂 KINGCURE122, 属速硬型接着剂(五分钟速硬化型), 其硬化后硬化物无臭味、颜色淡、短时间内能建立初起强度, 其接着强度及密着性良好、机械强度大、对一般的酸或碱有优秀的抵抗性。

检验项目	产品规格	单位	检验方法
环氧当量		g / eq	ASTM D1652-90
黏度 (25°C)	3000~4500	cps	ASTM D445-94
色素 (Pt-Co)	1~2Max.		ASTM D1209-93
固成份含量	70	WT %	
使用期限	24.	月	

### 储存方式

储存期间可能会有结晶化的产品产生, 加热至 50 ~ 55°C 即可恢复原状, 正常储存温度为 2~43°C。

### 包装方式

15 KG 罐装。