



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGEPO SEP-84

**KINGEPO SEP-84** 为本公司泛用之基本环氧树脂, 具有低黏度及优良之环氧基架构, 广泛应用于涂装材料、电绝缘材料、积层物构造材料、土木建筑材料、封装、接着剂等。一般特性为接着强度及密着性良好、成品收缩少、机械强度大、对一般的酸或碱有优秀的抵抗性。

检验项目	产品规格	单位	检验方法
环氧当量	195.0 ~ 204.0	G / EQ	ASTM D1652
黏度 ( 25°C )	600 ~ 800	CPS	ASTM D445
色素 ( GARDNER )	1 MAX.		ASTM D1544
比重( 25°C )	1.10	G / ML	ASTM D4052
固成份含量	100.	WT %	
使用期限	24.	月	

### 储存方式

储存期间可能会有结晶化的产品产生, 加热至 50 ~ 55°C 即可恢复原状, 正常储存温度为 23 ~ 43°C。

### 包装方式

180KG & 15 KG 罐装。