



# 三和合成股份有限公司

台湾省高雄县路竹乡中山南路一号  
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw  
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw  
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

## KINGEPO SEP-90B

**KINGEPO SEP-90B** 为本公司之低黏度环氧树脂，具有优良之环氧基架构，配合本公司生产之硬化剂-KINGCURE X-165A，广泛应用于孔细度小之石材修补，其硬化物之特性硬、表面光度佳、接着强度及密着性良好、成品收缩少、机械强度大。

检验项目	产品规格	单位	检验方法
环氧当量	200~205	g / eq	ASTM D1652-90
黏度 (25℃)	800~1500	cps	ASTM D445-94
色素 (Pt-Co)	1 Max.		ASTM D1209-93
可水解 Cl	0~500	ppm	RPM 105D
Epichlorohydrin(环氧-[1,2]-氯-[3]-丙烷)	5.0 Max.	ppm	RPM 900A
水份	700 Max.	ppm	ASTM E203-92b

### 储存方式

正常储存温度为:室温

### 包装方式

15 KG 罐装。