



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 328AB

KINGMIDE 328AB 為低黏度變性聚醯胺系環氧樹脂用硬化劑，主要用途包括土木工程，樹脂砂漿，及 adhesive for paint use brush(?)

1. 規格

外觀	: 褐色黏稠液體
黏 度 mPa·s/25°C	: 500 ~ 2,000
色素(Gardner)	: 10 Max.
酸價(mg-KOH / gm)	: 3 Max.
胺價(mg-KOH / gm)	: 470 ± 40
基準配合當量	: 70

2. 適當配合量

對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 30 ~ 50 部.

3. 硬化特性

3-1. 放熱反應.

環氧樹脂：使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂

總量：100 gram

室溫：23°C

環氧樹脂/ KINGMIDE 328-AB	67 / 33	71 / 29	75 / 25
最高發熱時間(分.)	37	50	57
最高發熱溫度.(°C)	190	179	163