



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 338

1. 規格：

外觀	：	淺黃色黏稠液體
黏度 mPa·s / 25°C	：	1,500 ~ 2,500
色素 (Gardner)	：	10 Max.
胺價 (JIS)	：	610 ± 20
比重	：	0.97

2. 適當配合量：

對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 30 ~ 50 部。

3. 硬化特性：

環氧樹脂	：	環氧當量約 190 之 bisphenol-A 型環氧樹脂.
硬化劑	：	KINGMIDE 338.
環氧樹脂/硬化劑	：	100 / 40.
室溫(°C)	：	24
總量(g)	：	100
最高發熱溫度(°C)	：	186
最高發熱時間(Min.)	：	38