



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
 電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
 傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
 傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 346

KINGMIDE 346 是聚醯胺系環氧樹脂硬化劑，它的分子量很高，與環氧樹脂形成的硬化物具有非常良好的柔韌性與接著性；KINGMIDE 346 為經過特殊變性之製品，其可使用時間較 KINGMIDE315 短，此外，通過加熱硬化，還可以得到更為強韌的硬化物，其耐藥品性及耐水性亦十分良好。故適用於一般工業用接著劑，絲瓜布之接著劑，土木建築用接著劑。

(2005/10/3 修訂)

1.規格	原定規格	出廠管制	最大允許規格
外觀	: 褐色黏稠液體		
黏度 mPa·s/40°C	: 15,000 ~ 20,000	13,000~15,000	12,000~16,000
色素(Gardner)	: 10 Max.		
胺價(JIS)	: 300 ± 25		
基準配合當量	: 170		

2. 適當配合量

對環氧當量約 190 之環氧樹脂 100 部之添加量為 80 ~ 120 部.

3. 硬化特性

3-1. 放熱反應.

環氧樹脂：使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂

總量：100 gram

室溫：25°C

環氧樹脂/ KINGMIDE 346	56/44		
最高發熱時間(分.)	48		
最高發熱溫度.(°C)	96		

(註：1)出廠管制 / 最大允許規格：於 2005/10/3 -木膠 黃董事長修訂

2)較低價位之新產品：黏度管制—以上述-出廠管制 / 最大允許規格為目標

3)346 製品-後期硬化時間稍慢,希望較低價位之新產品能予修正