



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
 電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
 傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
 傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGMIDE 75-P

KINGMIDE 75-P 為低黏度的聚醯胺系環氧樹脂用硬化劑，它具有許多優點，主要用途包括高建築環氧樹脂保護性塗料，結構性接著劑，裡襯，鑄模，及地板材。

1. 規格

外觀：褐色黏稠液體。
 黏度 mPa·s (25°C)：400 ~ 900
 色素(Gardner)：10 max.
 酸價(mg-KOH / gm)：4.0 max.
 胺價(JIS mg-KOH / gm)：470 ± 20
 比重(25 / 25°C)：0.97

2. 適當配合量

對環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 環氧樹脂 100 部之添加量為 35 ~ 50 部。

3. 硬化特性

環氧樹脂：環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 環氧樹脂。
 總量：100g
 室溫：27.5°C

| 環氧樹脂/ KINGMIDE 75-P | 75 / 25 | 70 / 30 | 65 / 35 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 最高發熱時間 (分.) | 49 | 39 | 37 |
| 最高發熱溫度(°C) | 155 | 182 | 187 |
| 可使時間(分.) | 37 | 29 | 27 |