



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE X-4321

KINGCURE 4321 為低黏度變性環狀芳香族胺系的環氧樹脂硬化劑，因其硬化時間快，黏度低，易於施工，可適用於無溶劑型的塗料，流展地板，灰泥裡塗。

1. 規格

外觀：淡黃色低黏度液體
黏度 (mPa·s / 25°C)：250 ~ 350
色素 (Grander)：3 Max.
胺價 (JIS)：335 ± 15
基準配合當量：93

2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 40 ~ 60 部

3. 可使時間

環氧樹脂：使用環氧當量約 190 之 bisphenol-A 型環氧樹脂
混合比：環氧樹脂/ KINGCURE 4321 = 100 / 50
溫度：24°C

總量	可使時間	最高發熱溫度
100 gram	25 minutes	171°C