



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE 925

KINGCURE 925 為常溫硬化型環氧樹脂用硬化劑，此變性的脂肪族胺類硬化劑具有低黏度、色淡、可使用時間長等特性。與環氧樹脂形成的硬化物表面平滑、光亮。適用於不同類型的塗料、流展地板、樹脂砂漿、積層、接著、及注型。

1. 規格

外觀	: 低黏度淡色液體
黏度 (mPa·s / 25°C)	: < 50
色素 (Grander)	: 3 Max.
胺價 (mg-KOH / g)	: 450 ± 30
比重 (25 / 25°C)	: 0.948
基準配合當量	: 60

2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 25 ~ 35 部

3. 可使時間

環氧樹脂	: 使用環氧當量約 190 之 bisphenol-A 型環氧樹脂
混合比	: 環氧樹脂 / KINGCURE 925
溫度	: 23°C

總量	可使時間
100 gram	300min.

KINGCURE 925 可與其他脂肪族聚胺類相溶，因此可與可使時間較短的硬化劑共同配合使用如 KINGCURE N-768，以達到適當的硬化速度。