



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
 電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
 傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
 傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE I-631

KINGCURE I-631 為低黏度 MannichType 環氧樹脂硬化劑，在低溫或高濕度下之硬化性質特優，可配合 Amidoamine 或 Polyamide 供新舊水泥之接著用。

1. 規格

外觀	: 低黏度、淡黃色之液體
黏度(mPa·s / 25°C)	: 70 ~ 170
色素(Grander)	: 7 Max.
胺價(JIS)	: 290 ± 15
比重(25 / 25°C)	: 1.03
基準配合當量	: 105

2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 45 ~ 65 部。

3. 硬化特性

3-1. 硬化發熱性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，全體量 100g，在室溫 23°C 下，所測得之硬化發熱性如下：

配合比 = 環氧樹脂 / 硬化劑	100 / 45	100 / 55	100 / 65
最高發熱時間 (分)	40	34	31
最高發熱溫度 (°C)	150	172	169
膠化時間 (分)	31	24	22

3-2. 硬化乾燥性

如同上述之環氧樹脂與所定的配合比混合之，在 23°C、相對濕度 50% 下，使用 RCI 型乾燥試驗機所測定之硬化乾燥性如下表：
乾燥膜厚：200µm

配合比=主劑 / 硬化劑	100 / 45	100 / 55	100 / 65
指觸乾燥時間 (小時)	2.7	2.4	2.2
初期乾燥時間 (小時)	6.1	4.9	4.5
完全乾燥時間 (小時)	8.2	6.7	5.8

4. 硬化物之物理特性

使用環氧當量約 190 之 Bisphenol-A 型環氧樹脂，在室溫 23°C 下，經 7 天硬化後，所測定之物理特性如下表。(依據 JIS K6911)



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
 電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：// www.sanho.com.tw
 傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
 傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

配合比 = 主劑 / 硬化劑	100 / 45	100 / 55	100 / 65
抗拉強度 kgf / mm ²	5.8	6.1	6.4
抗彎強度 kgf / mm ²	8.2	9.0	8.3
抗彎彈性率 kgf / mm ²	3.0 ×10 ²	3.3 ×10 ²	3.1 ×10 ²
抗壓強度 kgf / mm ²	8.1	8.0	7.6
耐衝擊強度 kgf-cm/cm	1.7	2.0	1.8
洛氏硬度 M-scale	69	74	67
Shore 硬度 D-scale	81	82	81
熱變型溫度 °C	43	47	46

5. 硬化物之耐藥品性

使用環氧當量約 190 之 BPA 型環氧樹脂，在室溫 23°C 下，經 7 天硬化後，浸入下述藥品所測定之重量變化率如下表。

配合比=主劑 / 硬化劑	100 / 45			100 / 55			100 / 65		
	1	7	30	1	7	30	1	7	30
浸漬液 \ 經過日數									
自來水	0.2	0.7	1.4	0.2	0.7	1.5	0.3	0.8	1.7
5% 食鹽水	0.2	0.7	1.3	0.2	0.7	1.4	0.3	0.8	1.6
10% 氫氧化鈉溶液	0.2	0.6	1.1	0.2	0.5	1.2	0.3	0.6	1.3
10% 氫氧化銨溶液	0.3	0.8	1.7	0.3	0.9	2.0	0.4	1.1	2.3
5% 硫酸溶液	0.3	0.8	1.6	0.4	1.1	2.2	0.7	1.8	3.7
5% 鹽酸溶液	0.2	0.7	1.4	0.3	0.8	1.6	0.4	1.0	2.1
煤油	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
異丙醇	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.1	0.7
甲·異丁酮	2.0	9.1	破壞	0.7	2.8	6.4	0.4	2.0	4.6