



三和合成股份有限公司

中華民國台灣省高雄縣路竹鄉中山南路一號
電話：886-7-6962211~3 全球資訊網：[// www.sanho.com.tw](http://www.sanho.com.tw)
傳真：886-7-6976993 (業務) E-mail 地址：sanho@sanho.com.tw
傳真：886-7-6961782 (出口) E-mail 地址：sanho@so-net.net.tw

KINGCURE N-784

KINGCURE N-784 為常溫硬化型環氧樹脂用硬化劑，此變性的脂肪族胺類硬化劑具有低黏度、色淡等特性。與環氧樹脂形成的硬化物表面平滑、光亮。適用於不同類型的塗料、流展地板、樹脂砂漿、積層、接著、及注型。

1. 規格

外觀	: 低黏度，微黃液體
黏度(mPa·s / 25°C)	: 30 ~ 60
色素 (Grander)	: 3 Max.
胺價	: 330 ± 15 (JIS)
比重(25 / 25°C)	: 0.95
閃火點(°C)	: 119
基準配合當量	: 76

2. 適當配合量

對環氧當量 190 之環氧樹脂 100 部之適當配合量為 30~45 部

3. 可使時間

環氧樹脂	: 使用環氧當量約 190 之 bisphenol-A 型環氧樹脂
混合比	: 環氧樹脂/ KINGCURE N-784 = 100 / 40
溫度	: 24°C

總量	可使時間
150 gram	97 minutes
100 gram	116 minutes

KINGCURE N-784 可與其他脂肪族聚胺類相容，因此可與可使時間較短的硬化劑共同配合使用如 KINGCURE N-768, 以達到適當的硬化速度。